

## TECHNICKÝ LIST PERDIX – 302 ŠTUK

### Charakteristika výrobku

Je jednosložkový plasticko-elastický tmel na akrylátové bázi s tepelnými a izolačními vlastnostmi. Je vhodný pro interiér i exteriér, pro tmelení a opravy prasklin a spár ve zdivu s vrstvou štukových omítek, na zdivo v oblasti dveřních a okenních rámců, všude tam, kde je požadavek štukového efektu. Má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů - k polystyrenu, omítkám, cihelnému zdivu, betonu a podobně.

### Vlastnosti

Velmi dobře se nanáší, má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů, neobsahuje rozpouštědla. Po vytvrzení je přetíratelný, mrazuvzdorný a odolný UV záření.

### Technické údaje

BARVA	bílá
BALENÍ	kartuše 280 ml
DOBA ZPRACOVÁNÍ	30-60 min
DOBA VYTVRZENÍ	2mm / 24 hod
APLIKAČNÍ TEPLOTA	-5°C až +35°C
DOBA SKLADOVÁNÍ	20 měsíců

### Pracovní postup

Povrch musí být suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Savé podklady navlhčete. Odřízněte kryt kartuše, našroubujte aplikační špičku a seřízněte ji na požadovanou velikost. Nanášejte pomocí aplikační výtlačné pistole. Vyspravený povrch je přetíratelný akrylátovými disperzními barvami. POZOR: Při venkovních aplikacích zabezpečte proti působení vlhka a vody min. 5 hodin po aplikaci a následně vytvrzený materiál vždy přetírejte barvou.

## **Bezpečnost**

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje reakční směs 1,2 - benzisothiazol - 3(2H)-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

## **První pomoc**

**PŘI VDECHNUTÍ** okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte lékařské ošetření. **PŘI STYKU S KŮŽÍ** odložte potřísněný oděv. Postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvá-li podráždění kůže. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ** ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. **PŘI POŽITÍ** nevyvolávejte zvracení! Vypláchněte ústa čistou vodou. V případě obtíží vyhledejte lékaře.

## **Skladovatelnost**

Doba uskladnění v originálních a dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5°C až +28°C je 20 měsíců.

## **Likvidace**

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal předejte k odstranění oprávněné osobě (specializované firmě). Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.