

Loctite Super Bond Creative Perfect Pen

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Attak Perfect Pen je jednosložkové gelové vteřinové lepidlo v obalu ve tvaru pera, které se pohodlně stlačí a zabezpečí přesnou aplikaci lepidla. Gelová receptura zabrání stékání lepidla a je vhodná také na svislé aplikace. Lepidlo je vhodné na použití v domácnosti, na menší rychlé opravy všech materiálů včetně plastů*, kovu, dřeva, keramiky, kůže, papírových kartonů a papíru.

*mimo PE, PP, PTFE

Doba vytvoření pevného spoje se pohybuje od 5 až 30 sekund, v závislosti na podkladu.

Pevnost spoje (ISO 4587) dosahuje 10 až 20 N / mm² (pevnost v tahu) od 12 do 24 hodin, v závislosti na podkladu. Je voděodolný podle EN204 - D3 standardu a keramické spoje vydrží více než 50 cyklů myčky nádobí (změřeno za kontrolovaných laboratorních podmínek).

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zajistěte, aby všechny lepené povrchy byly čisté, suché a těsně přiléhající.
2. Zabraňte přímému kontaktu pokožky s lepidlem.
3. Otočte uzávěr ve směru hodinových ručiček až na doraz a po cvaknutí sejměte víčko.
4. Mírně stlačte obě vroubkované strany pera a aplikujte malé množství vteřinového lepidla na jeden povrch, který chcete slepit.
5. Lepené plochy k sobě přitiskněte a držte je stlačené po dobu 60 sekund.
6. Ponechte spoj v klidu po dobu 10 minut nebo do druhého dne, aby dosáhl plné pevnosti.



7. Vyvarujte se potřísnění okolí, chraňte oděv a pracovní plochy. Vytvrzené zbytky lepidla lze odstranit přípravkem Pattex Odstraňovač lepidla.
8. Pro dosažení nejlepších výsledků by mělo lepení probíhat při pokojové teplotě (15–30 °C) a minimální relativní vlhkosti 30 %.
9. Pro optimální životnost produktu otřete špičku ubrouskem, abyste odstranili přebytečné lepidlo, nasadte víčko a uložte balení na chladném a suchém místě.

OMEZENÍ

- ▶ Nepoužívejte na zaprášené, špinavé nebo mokré povrchy.
- ▶ Nevhodné na lepení polypropylenu PP, polyethylénu PE, polytetrafluorethenu PTFE, silikonové gumy, skla, lakovaných povrchů, velmi jemné kůže nebo pěny.
- ▶ Nikdy nepoužívejte pro lepení součástí používaných pro uchovávání horkých kapalin.
- ▶ Optimálního lepení je dosaženo za sucha.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST

Před použitím produktu si přečtěte jeho bezpečnostní list, který je k dispozici na vyžádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhled:	Čirá kapalina
Hustota:	1,1 g/cm ³ při 20 °C
Viskozita:	Nestékající gel
Balení:	3 g stlačitelné pero
Bezpečnost:	viz. Bezpečnostní list
Trvanlivost při 2-8 °C:	27 měsíců (neotevřený výrobek)

UPOZORNĚNÍ:

Naše doporučení: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemná a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

Say
Yes
to

LOCTITE®