

# TECHNICKÝ LIST

## PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL 2SLOUŽKOVÉ RYCHLESCHNOUCÍ EPOXIDOVÉ LEPIDLO



### OBLAST POUŽITÍ

2složkové rychleschnoucí epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel. Rychle spojuje a vyplňuje většinu materiálů. Opravuje, lepí a obnovuje široké spektrum materiálů: sklo, dřevo, porcelán, keramiku, kovy, lepenku, plasty. Nedoporučuje se pro PP a PE. Odolává vodě, rozpouštědlům i nárazům.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	Transparentní žlutá
Teplotní použitelnost:	Obecně lze lepidlo používat v prostředí o teplotě -20°C až +80°C. Namáhané spojené díly by neměly být vystaveny teplotám nad +60°C.
Doba zaschnutí:	S lepenými předměty lze manipulovat po 30 minutách od jejich kontaktu (při teplotě +20°C až +25°C).
Doba vytvrzení:	Úplné pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách. Vytvrzení lze urychlit zvýšením teploty prostředí (až do +70°C). Při teplotě +15°C se vytvrzení zpomaluje.
Mez pevnosti:	Cca 41 kg/cm <sup>2</sup> (po 24 hod. vytvrzení, +23°C, ocel/ocel). Cca 100 kg/cm <sup>2</sup> (po 24 hod. vytvrzení, +23°C, dřevo/dřevo). Cca 31 kg/cm <sup>2</sup> (po 24 hod. vytvrzení, +23°C, PVC/PVC).

### BALENÍ

Tuba 6ml 6 ml injekční tuba se složkami A a B

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Lepené povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Pro lepší přilnavost povrch zdrsňte.

### POMĚR MÍSENÍ

1 : 1

Odlomte špičku, tryska musí směřovat dolů. Stlačením dávkuje obě složky lepidla rovnoměrně na míchací destičku a obě složky promíchejte.

### APLIKACE

Směs obou složek naneste špachtlí na místa, která chcete vyplnit nebo lepit. Doba použitelnosti směsi je 2-4 minuty po promíchání (při teplotě +20°C až +25°C). Přebytké lepidlo ihned odstraňte pomocí acetonu nebo čistého lihu.

### SKLADOVÁNÍ

Výrobek musí být skladován při teplotách +5°C až +25°C. Doba skladování je 18 měsíců v původním, neotevřeném obalu.

## UPOZORNĚNÍ

Uvedené informace vycházejí ze stávající úrovně znalostí. Jsou poskytovány v dobré víře, nejsou však míněny jako záruka jednotlivých vlastností. Uživatelé sami musí prověřit, zda některé okolnosti budou vyžadovat další informace, vymezení či ověření uvedených údajů

## DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel: 220 101 111