

CL 150

Ceresit

Samolepící butylová páska

Samolepící butylová páska pro utěsnění kritických míst míst pružné izolace pod obklady z keramických prvků

VLASTNOSTI

- Použití pro balkony a terasy
- Snadná aplikace
- Velmi dobrá přilnavost k většině materiálů
- Zajišťuje trvalé spojení
- Vodotěsná
- Flexibilní
- Vysoká pevnost v tahu
- Odolnost vůči alkáliím
- Potaženo netkanou textíl

OBLASTI POUŽITÍ

Ceresit CL 150 se používá ke zpevnění pružných vodotěsných hydroizolačních nátěrů Ceresit CL 50, CR 166 a Ceresit Tekutá Lepenka, především na kritických místech u přechodů vodorovných a svislých ploch na terasách a balkonech. Zvláště se doporučuje pro utěsnění dilatačních a konstrukčních spár, přechodu spoje mezi klempířským prvkem (např. oplechováním) a podkladem. Ceresit CL 150 nelze použít v místech vystavených tlakové vodě.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pásku Ceresit CL 150 lze použít na podklady, které jsou nosné, soudržné, bez látek snižujících přilnavost, jako je mastnota, prach, nebo jiné separační vrstvy atd.

Je třeba odstranit všechny stávající nečistoty, staré vrstvy a nátěry s nízkou přídržností. Případné nerovnosti musí být vyrovnány opravou maltou. Páska Ceresit CL 150 vykazuje dobrou přilnavost k většině podkladů, jako jsou cementové potěry, betony, vápenocementové omítky, sádrovláknité nebo cementovláknité desky, keramické cihly, keramické obklady, sklo, pozinkovaný nebo lakovaný plech, hliník a minerální izolační nátěry Ceresit.

Veškeré nasáklivé podklady by měly být opatřeny hloubkovou penetrací Ceresit CT 17. Při použití pásy Ceresit CL 150 na balkonech a terasách se podklad doporučuje nejprve opatřit těsnícím hydroizolačním nátěrem. Páska by se pak měla aplikovat na tento zcela suchý hydroizolační podnátěr.

ZPRACOVÁNÍ

Odstraňte ochranný papír z pásy Ceresit CL 150 a poté přiložte lepicí plochu pásy na povrch. K podkladu pásu přitlačte zaválcováním tuhým válečkem. V rozích by měla být páska přilepena v pravém úhlu. Po nalepení páska by měla být páska Ceresit CL 150 pokryta nejméně dvěma vrstvami hydroizolačního



těsnícího nátěru. Ve spojích mezi jednotlivými pásy se musí páska překrývat minimálně o 5 cm.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +25 °C. Pásku Ceresit CL 150 spolu s hydroizolačním nátěrem je třeba co nejdříve po aplikaci opatřit další povrchovou vrstvou. Páska Ceresit CL 150 nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte až 12 měsíců v suchu a chladu, v původním nepoškozeném obalu.

BALENÍ

30m role

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	netkaná polypropylenová tkanina, 60 g/m ² gsm, potaženo butylovou pryží sdvoudílným silikonovým papírem
Šířka pásy:	150 mm ± 5 %

Tloušťka pásky bez silikonového papíru:	0,85 mm ± 0,10 %
Pevnostní vlastnosti:	
konečná tahová síla (podélné):	≥ 150 N/50 mm
prodloužení při maximální pevnosti v tahu síla:	≥ 50 %
Difúzní odpor Sd:	> 200 m
Odolnost vůči tlaku vody:	žádný průsak vody při 0,2 MPa o dobu 24 hodin
Teplotní odolnost:	mezi -35°C a +80°C
Podmínky přepravy a skladování:	počet uložených vrstev: 5 chráňte před přímým slunečním zářením teplota při přepravě a skladování nesmí být vyšší než +30°C

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. Výrobce zodpovídá za kvalitu produktu, kterou je povinen po dobu záruční doby ověřovat na základě konkrétní výrobní šarže uvedené na obale výrobku. Doporučujeme proto uchovávat čísla šarží použitých produktů. Vzhledem k tomu, že použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním nebo nedodržení podmínek uvedených v technickém listu. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz