

CS 26

NEUTRÁLNÍ SILIKON PRO VYSOCE NAMÁHANÉ SPOJE

Neutrální silikon CERESIT CS26 je jednosložkový, neutrální alkoxy silikon s vynikající přilnavostí k různým materiálům, jako jsou sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy (hliník, zinek, měď, atd.), impregnované, glazované nebo natřené dřevo, plasty (PVC, epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (beton, omítka). Produkt se výborně zpracovává při profesionálním použití. Produkt je mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům.

VLASTNOSTI

- Dobrá přilnavost k mnoha materiálům bez primárního nátěru
- Malý zápach během vulkanizace
- Nekorozivní účinek na kovy
- Rychle zasychá
- Odolné vůči vlhkosti a plísni
- Kompatibilní s vodou ředitelnými a rozpouštědlovými nátěry a laky: bez úniku změkčovadel
- Odolné vůči ozónu a UV záření

OBLASTI POUŽITÍ

- Utěšňování spojovacích a dilatačních spojů ve stavebním průmyslu
- Utěšňování spojů vystavených vysoké vlhkosti, např. v sanitárních místnostech a v koupelnách
- Utěšňování spojů mezi sklem a nosnou konstrukcí
- Průmyslové aplikace jako utěšňovací materiál v automobilovém a lodním průmyslu
- Jako utěšňovací materiál v elektrickém a elektronickém průmyslu
- Lepení zrcadel

PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny povrchy musí být čisté a suché, bez prachu a mastnoty. Zbytky starých tmelů nebo jiných materiálů na podkladu musí být zcela odstraněny. Neporézní povrchy (hliník, sklo) lze odmastit pomocí rozpouštědla (alkohol nebo technický benzín), následně je potřeba utřít povrch čistou látkou. Pro dosažení ideálních výsledků doporučujeme před aplikací tmelu zakrýt kraje spáry pomocí lepicí pásky.

ZPRACOVÁNÍ

Z kartuše CS 26 odřízněte špičku tuby a našroubujte trysku na tubu. Špičku trysky je nutno seříznout šikmo (přibližně v úhlu 45 stupňů) podle šířky spáry / spoje. Zasuňte tubu do aplikační pistole. Vtlačte výplňový materiál těsně do spáry. Zvláštní pozornost je třeba věnovat adhezi v rozích. Uhlad'te povrch silikonu vlhkým dřívkem nebo spárovací stěrkou. Po přibližně 15 minutách přestane být povrch silikonu lepkavý. Nedoporučujeme neutrální silikon Ceresit CS 26 přetírat, protože barva nebude na povrchu silikonu kvůli jeho elasticitě držet. Nástroje a znečištěné plochy je možno očistit ředidlem předtím, než dojde k úplnému vytvrzení materiálu.

Rozměry spár:

min. šířka 6 mm / **max. šířka** 30 mm / **min. hloubka** 2 mm / **doporučení:** pro spáry o šířce mezi 6 – 12 mm hloubka utěsněné spáry 6 mm



NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +40 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Za jiných klimatických podmínek přihlídněte ke zkrácení, případně prodloužení doby vytvrzení materiálu.

Neutrální silikon Ceresit CS 26 nemá být používán:

- pro konstrukce či prosklení nádrží na ryby a akvárií, protože obsahuje fungicidy
- na přírodní kameny – může způsobit jejich zabarvení;
- v kontaktu s některými přírodními elastomery (neoprén), protože těsnící hmota by mohla změnit barvu

Po vytvrzení nespoteřovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Zabraňte vniknutí do očí. Při práci zajistěte větrání. Chraňte před dětmi!

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou asi 10 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře

BALENÍ

300 ml plastová kartuše

SKLADOVÁNÍ

Do 18 měsíců od data výroby při skladování v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených obalech, při teplotách mezi 5 °C až 30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	alkoxy silikon
Vzhled:	pasta
Hustota:	cca 1,04 g/ml
Doba zaschnutí na povrchu:	30 min. (+ 23 °C / 50 % vlhkost vzduchu)
Doba vytvrzení:	cca 2,5 mm/24 h (+ 23 °C, 50 % vlhkost vzduchu, rozměr spáry 20x10 mm)
Teplota zpracování:	+ 5 °C až + 40 °C
Tvrdot (Shore A, ISO 868):	cca 20
Změna objemu (ISO 10563):	<25 %
Max. šířka spáry:	30 mm
Tepelná odolnost:	- 50 až + 120 °C

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5,
180 00 Praha 8
tel.: 220 101 145
www.ceresit.cz