




NO LIMIT

CM 17 PRO



Vysoceflexibilní cementové lepidlo S1 s technologií AERO

VLASTNOSTI

- ▶ Technologie AERO: dokonale provzdušněná, plastická konzistence
- ▶ Technologie MICRO GEL: prodloužená doba korekce, lepení za zvýšených teplot
- ▶ Vyztužené vlákna pro větší pevnost a flexibilitu
- ▶ Nastavitelná konzistence, perfektní rozliv
- ▶ Pro tloušťku vrstvy do 15 mm
- ▶ Pro podlahové vytápění, koupelny, balkóny, terasy a bazény
- ▶ Pro kritické podklady (OSB desky, sádrokartony, hydroizolace, dlažba na dlažbu)
- ▶ Pro obklady a dlažbu bez omezení formátů
- ▶ Pochozí a spárovatelné po min. 12 hodinách
- ▶ Pro interiér i exteriér



OBLASTI POUŽITÍ

Technologicky vyspělé lepidlo Ceresit CM 17 PRO obsahuje:

- **Technologie AERO** – speciálně vybrané a optimalizované přísady z hlediska obsahu vzduchu a reologických vlastností (deformace látek v závislosti na čase), zajišťují jedinečnou, homogenní mikrostrukturu a vynikající vlastnosti při zpracování. Dokonalá „máslová“, velmi plastická a vzdušná konzistence velmi usnadňuje aplikaci lepidla. Konzistenci lepidla můžeme volit v závislosti na typu lepených obkladových prvků a podkladech, na které budou použity.
- **Technologie MICRO GEL** – speciální směsí biopolymerů, které tvoří gelovou strukturu, dávají lepidlu mnohem lepší schopnost zadržování vody v celé struktuře, což se projevuje delší dobou korekce i při vysokých teplotách. Speciálně navržená směs je ideální pro trvalé lepení obkladových prvků s různými absorpčními vlastnostmi na deformovatelné podklady i při vysokých teplotách. Vyznačuje se také vysokou přilnavostí, velmi dobrým a snadným rozlivem pod lepenou dlažbou.
- **Možnost aplikace do 15 mm** – díky provzdušnění, mikro gelové struktuře a speciální kombinaci vláken, má lepidlo



v celé své tloušťce stejnou pevnost. To umožňuje použití silnější vrstvy lepidla než u běžných tenkovrstvých výrobků, dokonce až 15 mm v jednom pracovním kroku. Díky tomu je možno současně vyrovnávat nerovnosti a lepit dlažbu. Díky procesu schnutí bez smršťování jsou lepené dlažby stabilní jak v první fázi lepení, tak po úplném zaschnutí. Obsah vláken zajišťuje, že lepidlo má vynikající pracovní a technické parametry. Lepidlo vykazuje vysokou přilnavost a pružnost, což má velký význam v systémech lepení na balkónech a terasách nebo při pokládání dlažby na podklady s podlahovým vytápěním.

Díky použití pokročilých technologií nabízí lepidlo Ceresit CM 17 PRO:

- Možnost lepení libovolné velikosti a typu obkladů a dlažby – bez omezení. Vynikající rozliv pod dlažbou a velmi vysoká přilnavost zajišťují nejvyšší kvalitu práce.

- Schopnost absorbovat povrchové napětí díky použití Super absorbentů (látek objemově pohlcujících jiné látky). Díky jejich obsahu vykazuje lepidlo extrémní odolnost vůči vysokému zatížení a minimalizuje tvorbu prasklin.
- 100% ekologická celulóza vlákna, která viditelně snižují prašnost lepidla.
- Určené k lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a přírodního kamene nenáchylného na probarvení na stabilních i kritických podkladech, bez omezení rozměrů, v případě lepení přírodního kamene náchylného na probarvení doporučujeme vždy provést nejprve vlastní zkoušky vedoucí k ověření skutečnosti, zda lepidlo nezpůsobuje jeho probarvení. V případě jiného druhu podkladu a obkladů použijte jiné vhodné lepidlo Ceresit.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být nosný, suchý, čistý a zbavený látek, které mohou zhoršit přilnavost: např. tuky, živice a prach. Veškeré stávající nečistoty, uvolněné vrstvy a nátěry s nízkou pevností je třeba mechanicky odstranit.

Použití v interiéru:

- Anhydritové podklady obroušené a zbavené prachu, (zbytková vlhkost <0,5% CM a pro podlahová vytápění <0,3% CM) natřené penetračním nátěrem Ceresit CT 17 PROFIL.
- Sádrové podklady obroušené a zbavené prachu, (zbytková vlhkost <1% CM) natřené Ceresit CT 17 PROFIL.
- Sádrokartonové desky natřené Ceresit CT 17 PROFIL.
- Pórobeton zbavený prachu a natřený penetračním nátěrem Ceresit CT 17 PROFIL.
- Stávající pevné nátěry obroušené brusným papírem a natřené Ceresit CT 17 PROFIL.
- Dřevotřísky a OSB desky (tloušťka ≥ 25 mm) musí být obroušeny a ošetřeny penetračním nátěrem Ceresit CN 94.
- Stávající obklady a dlažba musí být očištěné, odmaštěné a natřené Ceresit CN 94.

Použití v interiéru i exteriéru:

- Beton (stáří min. 3 měsíce, zbytková vlhkost <4% CM), natřené penetračním nátěrem Ceresit CT 17 PROFIL.
- Cementové potěry (nejméně 28 dní staré, zbytková vlhkost <4% CM), natřené penetračním nátěrem Ceresit CT 17 PROFIL.
- Cementové potěry s podlahovým vytápěním (stáří min. 28 dní, zbytková vlhkost <1,8% CM), natřené Ceresit CT 17 PROFIL.
- Cementové a vápenocementové omítky (nejméně 28 dní staré), natřené Ceresit CT 17 PROFIL.
- Hydroizolace povlakové i maltové pod obklady a dlažbou. Uvedené savé podklady natřete penetračním nátěrem Ceresit CT 17 PROFIL a nechte schnout min. 2 hodiny, uvedené nesa- vé podklady natřete vhodným penetračním nátěrem Ceresit CN 94 nebo CT 19, aplikaci a schnutí dodržujte podle údajů v technickém listu produktu. Nerovnosti podkladu do 5 mm je možné vyrovnat lepidlem CM 17 jeden den před lepením obkladů nebo dlažby. V případě větších nerovností použijte jiné vhodné produkty Ceresit.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah balení CM 17 PRO nasypte do odměřeného množství pitné, studené vody a míchejte pomocí nízko otáčkového míchadla s vhodným míchacím nástavcem, dokud nezískáte homogenní hmotu bez hrudek. Počkejte cca 5 minut a pak

směs znovu promíchejte. Pokud je to nutné, přidejte malé množství vody a směs promíchejte ještě jednou. Lepidlo se nanáší na podklad pomocí zubové stěrky. Velikost zubů stěrky závisí na velikosti obkladů a dlažby. Jsou-li obklady a dlažby většího formátu lepeny v interiéru nebo jsou použity obklady z přírodního kamene, musí být použita kombinovaná metoda lepení, tj. naneste tenkou vrstvu lepidla i na rubovou stranu dlažby. Při lepení v interiéru je nutno dodržet podmínku, aby bylo pokryto min. 65 % plochy zadní strany dlaždice a obklad nebo dlažba byly dokonale dotlačeny k podkladu. Pokud jsou obklady nebo dlažba instalovány v exteriéru nebo trvale mokřích provozech, nanášejte lepidlo i na rubovou stranu dlažby tak, aby došlo k celoplošnému pokrytí a přilepení dlažby bez dutin. Obklady a dlažby nenamáchejte! Pokládejte je do lepidla a dotlačte, dokud lepidlo nezaschne na povrchu. Nepokládejte bez spár tzv. na styk. Doporučená šířka spáry v interiéru min. 2 mm, v exteriéru min. 5 mm. Šířka spáry, spolu s odstínem a formátem obkladového prvku ovlivňuje velikost dilatačního pole. Lepidlo je pochozí a umožňuje spárování nejdříve po cca 12 hodinách od nalepení dlažby. Spárujte vhodnou spárovací hmotou Ceresit CE, mějte na paměti, že větší formáty a úzké spáry tuto dobu prodlužují. Dilatační a přechodové spáry vyplňte sanitárním silikonem Ceresit CS 25 MicroProtect s vložením těsnícího PE provazce.

UPOZORNĚNÍ

Pro dosažení požadovaného výsledku je třeba postupovat podle výše uvedeného návodu – technického listu. Zároveň doporučujeme používat ověřené skladby produktů značky Ceresit – Systémová řešení Ceresit, která jsou navrhována pro společnou aplikaci vybraných produktů a je garantována jejich vzájemná kompatibilita při jejich následném použití. V případě použití produktu jiného výrobce než Henkel, není možné garantovat vhodnost použití nebo dosažení požadovaného výsledku. Vhodnost vzájemného použití si ověřte provedením vlastní zkoušky nebo předem konzultujte s výrobcem. Vzájemné použití produktů různých výrobců není možné otestovat a z důvodu různého chemického složení nelze ani vyloučit jejich vzájemnou nežádanou reakci. Všechny uvedené produkty používejte v souladu s údaji uvedenými v jejich technických listech. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí vydání týkající se tohoto produktu.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C do +30 °C, tyto podmínky platí po celou dobu vytvrzení materiálu. Veškeré údaje byly zjištěny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. V případě jiných klimatických podmínek je třeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby vytvrzení materiálu. Čerstvé zbytky lepidla lze odstranit vodou, vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Ceresit CM 17 PRO obsahuje cement a při smíchání s vodou reaguje alkalicky. Chraňte si pokožku a oči! Uchovávejte mimo dosah dětí!

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

OBALY A LIKVIDACE ODPADU

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 170106.

SKLADOVÁNÍ

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech.

BALENÍ

25 kg papírový pytel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	směs cementů s minerálními plnivy a modifikátory
Sypná hmotnost:	cca. 1,12 kg/dm ³
Poměr míchání:	7,5 – 7,75 l vody na 25 kg
Doba úvodního zrání:	cca. 5 min
Doba zpracování:	cca. 2 hod.
Teplota pro zpracování:	od + 5 °C do +30 °C
Tepelná odolnost:	od -30 °C do +70 °C
Skluž:	≤ 0,5 mm
Spárování po:	min. 12 hod. (podle formátu obkladů a šířky spár)
Plné zatížení:	po 3 dnech.
Tahová přídržnost:	
- po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ²
- po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²
- po cyklech zmrazení -rozmrazení	≥ 1,0 N/mm ²
Otevřená doba:	
- tahová přídržnost	
ne méně než po 30 minutách	≥ 0,5 N/mm ²
Příčná deformace:	S1 ≥ 2,5 mm a ≤ 5 mm

Orientační spotřeba (závisí na nerovnosti podkladu a velikosti obkladů nebo dlažby):

Velikost obkladů	Velikost zubů stěrky	Spotřeba CM 17 PRO [kg/m ²]
do 10 cm	4 mm	1,5
do 15 cm	6 mm	2,1
do 25 cm	8 mm	2,7
do 30 cm	10 mm	3,2
> 30 cm	12 mm	3,7

Výrobek splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 12004:2018

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. Výrobce zodpovídá za kvalitu produktu, avšak vzhledem k tomu, že použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním nebo nedodržením podmínek uvedených v technickém listu. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz

Kvalita pro Profesionály