



## Pattex Sanitární silikon

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Sanitární silikon je speciální sanitární silikon na opravy a vyplnění spár v kuchyních a koupelnách s obsahem fungicidů proti plísním.

Nová generace kartuší: vysoce odolný recyklovatelný karton a hliníková fólie uvnitř.

NO-CUT: okamžitá aplikace bez nutnosti řezání.

### VLASTNOSTI

- vynikající přilnavost ke sklu, keramice, skleněným povrchům a keramickým obkladům, eloxovanému hliníku
- vysoká odolnost proti vodě, ozonu, UV záření, stárnutí, smršťování, plísním a čistícím prostředkům a jiným chemikáliím

### OBLASTI POUŽITÍ

Je vhodný k použití na místa zatížená vlhkostí, jako jsou sprchy, toalety, prádelny a kuchyně. Je určen na vyplnění dilatačních spár v sanitární oblasti, ve styku stěn a tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Vhodný též na vytváření spojovacích spár při instalaci sanitárního vybavení, jako jsou umyvadla, dřezy, pracovní desky, sprchové kouty, vany apod.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty, prachu a jiných částí s nízkou přídržností. Nenasákavé podklady, jako jsou hliník, obklady a dlažby apod. odmastěte vhodným čističem. Původní silikon musí být důkladně odstraněn. Před aplikací doporučujeme zakrýt okolní spáry vhodnou zakrývací páskou. Produkt je vhodný pro širokou škálu materiálů, jako jsou keramické obklady, sklo, dřevo, lakovaný a eloxovaný hliník, kovy ošetřené nátěry apod. Není vhodný k použití na PE, PP a PTFE (Teflon). Pokud se jedná o aplikaci v kritických podmínkách, doporučujeme udělat test přídržnosti na malém vzorku. Šířka spáry by měla být do 30 mm, poměr hloubka: šířka spáry pak cca 2:1. Minimální hloubka spáry je 5 mm. Pokud je spára příliš hluboká, vyplňte ji na požadovanou hloubku PE provazcem.

### ZPRACOVÁNÍ

Odstraňte zelenou krytku z vrchní části kartuše a pevně našroubujte aplikační špičku. Kartuši vložte do aplikační pistole a začněte mačkat kohoutek pistole. Tiskněte, dokud tmel nezačne vytékat. Není potřeba nic řezat ani stříhat - samootevírací systém zajistí, že díky mačkání pistole tmel začne sám vytékat z aplikační špičky.



Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Čerstvý tmel vyhladte vhodnou stěrkou namočenou v mýdlové vodě. V případě použití lepicí pásky ji ihned po vyhlazení odstraňte. Po dokončení aplikace vyjměte kartuši z pistole a nasadte vrchní krytku, abyste produkt uchovali pro budoucí použití.

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracovávejte při teplotě prostředí od +5 °C do +40 °C. Čerstvý, nevytvrzený materiál může být odstraněn pomocí lihu. Vytvrzený materiál je možné odstranit pouze mechanicky. Při aplikaci zabezpečte dostatečnou cirkulaci vzduchu v místnosti. Rychlost vytvrzení silikonu závisí na teplotě, vzdušné vlhkosti a rozměrech spáry. Nízké teploty a nízká vlhkost způsobují pomalejší vytvrzování. Tmel nepoužívejte na povrchy, které snadno korodují, jako jsou železo, měď, zinek, olovo apod. Nepoužívejte ho na lepení akvárií, instalaci zrcadel a na místech, které jsou v trvalém kontaktu s vodou, jako jsou např. bazény. Není vhodný při kontaktu s pitnou vodou a potravinami. Nepoužívejte na přírodní kámen a mramor.

**Likvidace materiálu:** Vytvrzený produkt – komunální odpad. Nevytvrzený produkt – zvláštní / nebezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 080409.

#### **Pokyny k likvidaci:**

1. Odstraňte spodní plastový kroužek od kartuše.
2. Odviňte karton spirálovitým pohybem.
3. Plastový kroužek a karton zrecyklujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci.\*\*
4. Zlikvidujte aplikační špičku a vnitřní fólii (směsný odpad)\*\*

\*\*Informace o specifických pokynech pro recyklaci a likvidaci naleznete u místního úřadu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou ji umyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

#### **SKLADOVÁNÍ**

24 měsíců od data výroby, při skladování v suchých podmínkách v originálním uzavřeném balení při teplotě od +5 °C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Pro optimální použití se doporučuje produkt spotřebovat do 4–6 týdnů po prvním otevření.

#### **BALENÍ**

Kartuše: 280 ml

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

#### **NEVYTVRZENÝ PRODUKT**

<b>Barva</b>	bílá, transparentní
<b>Báze</b>	acetoxysilikonový tmel
<b>Zápach</b>	charakteristický octový zápach
<b>Teplota zpracování</b>	+5 °C až +40 °C (podklad i okolí)
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Hustota (ISO 2811-1)</b>	cca 0,98 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rychlost zaschnutí na povrchu</b>	cca 15 min. (při 23°C, 50% relativní vlhkosti)
<b>Rychlost vytvrzování</b>	cca 2,2 mm/24 hod. (při 23°C, 50% relativní vlhkosti, průřez spáry 20x10 mm)

#### **VYTVRZENÝ PRODUKT**

<b>Zápach</b>	bez zápachu
<b>Tvrdost (Shore A)</b>	cca 18 (ISO 868)
<b>100% Modul pružnosti</b>	cca 0,4 N/mm <sup>2</sup> (ISO 8339-A)
<b>Max. roztlačnost</b>	cca 95 % (ISO 8339-A)
<b>Schopnost pružnosti</b>	12,5 % (ISO 11600)
<b>Doporučená šířka spáry</b>	max. 30 mm
<b>Změna objemu (roztlačnost)</b>	cca 20 % (ISO 10563)
<b>Tepelná odolnost</b>	od -30 °C do +120 °C

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

#### **DISTRIBUTOR:**

Henkel ČR spol. s r.o.,  
Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00  
tel: 220 101 101  
www.pattex.cz